

Miloš Šárpataky, Juraj Kurimský, Michal Rajňák, Marek Adamčák

Striedavé preskokové napätie v biodegradovateľných olejoch s prímesou fulerénu

Abstrakt. Estery ako elektroizolačné kvapaliny používané najmä vo výkonových transformátoroch predstavujú možnú alternatívnu k často používaným minerálom olejom, najmä vďaka ekologickým (vyššia biodegradovateľnosť ažo minerálne oleje) a bezpečnostným (vyšší bod vznietenia ažo minerálne oleje) aspektom. V tejto štúdii uvádzame experimentálne porovnanie striedavého preskokového napäťa v prírodných až syntetických nanokvapalinách na báze esterov s rôznymi koncentráciami nanočastic fulerénu (C_{60}). Meranie preskokového napäťa sa uskutočnilo s rýchlosťou nárastu striedavého napäťa $2,5 \text{ kV/s}$ a vzdialenosťou elektród 1 mm . Výsledky ukázali zlepšenie striedavého preskokového napäťa iba v jednom prípade nanokvapaliny a to v kombinácii syntetického estera a nanočastic fulerénu v koncentráciu $0,01\% \text{ w/v}$, kde priemerná hodnota \bar{U}_P dosiahla hodnoty o $8,01\%$ vyššie ako v čistom izolačnom oleji. Zvyšné koncentrácie nanokvapalín vykazovali zníženie \bar{U}_P od 9% pri kombinácii prírodného estera s nanočasticami fulerénu s koncentráciou $0,01\% \text{ w/v}$ do $41,3\%$ pri syntetickom estery s koncentráciou nanočastic $0,02\% \text{ w/v}$. Maximálna nameraná hodnota striedavého preskokového napäťa 43 kV bola nameraná v čistom prírodnom esteri MIDELEN 1204 a naopak minimálna nameraná hodnota $14,9 \text{ kV}$ bola nameraná na vzorke s koncentráciou nanočastic $0,03\% \text{ w/v}$ v syntetickom esteri MIDELEN 7131.

Kľúčové slová: nanokvapalina, preskokové napätie, ester, fulerén

I. ÚVOD

Kvapalné izolácie vo vysokonapäťových zariadeniach, najmä vo výkonových transformátoroch napredujú a za hlavné ciele výskumu môžeme považovať zmenšenie rozmerov, zlepšenie účinnosti, spoľahlivosť, životnosti, bezpečnosti a znižovania dopadov na životné prostredie [1], [2]. Preto sa čoraz častejšie využívajú syntetické estery (SE) a prírodné estery (PE), ktoré majú dobrú biodegradovateľnosť (SE približne 89% a PE okolo 97%) a vyššie body vznietenia v porovnaní s väčšinou používaných minerálnych olejov (MO) [3], [4]. V rámci trvalo udržateľného rozvoja sú distribučné transformátory plnené estermi vhodnou voľbou ako splniť rastúce požiadavky na elektrickú energiu a návrh transformátorov na báze esterov sa stáva bežnou praxou [5], [6]. Jedným zo spôsobov ako docieliť zlepšenie vlastností izolačných kvapalín je pridanie nanočastic (vznik nanokvapalín). Nanokvapaliny sú preto jednou z perspektívnych alternatív na izoláciu a chladenie vysokonapäťových zariadení. Záujem o túto tému rastie a preto je stále viac výskumov v oblasti zlepšenia izolačných a chladiacich vlastností [7]. Výskum nanokvapalín zahŕňa mnoho kombinácií základných kvapalín a rôznych nanočastic s cieľom nájsť optimálne kombinácie a ich optimálne koncentrácie pre konkrétnu aplikáciu [8], [9]. Výskum nanokvapalín sa v poslednej dobe zameriava hlavne na kombinácie biodegradovateľných olejov s nanočasticami a ich možnou aplikáciou vo vysokonapäťových zariadeniach [10]. Tento článok sa venuje striedavému preskokovému napätiu v nanokvapalinách, ktoré sú tvorené kombináciou prírodného a syntetického esteru s nanočasticami fulerénu.

Szcześniak a kol. [11] skúmali PE FR3 s nanočasticami fulerénu. Výsledky ukázali zníženie striedavého preskokového napäťa o 10% a 5% pri koncentráciach 500 mg/l a 250 mg/l . Avšak urýchlené starnutie všetkých vzoriek zmenilo ich fyzikálne vlastnosti a porovnanie po starnutie ukázalo zlepšenie až do 23% , čiže je možné konštatovať, že tieto nanokvapaliny sú menej degradované tepelným starnutím ako čisté oleje. Huang a kol. [12] skúmali rovnakú kombináciu PE a nanočastic fulerénu. Na základe ich výsledkov je možné pozorovať

zvýšenie striedavého preskokového napäťa od približne 2% po približne 8% pre koncentrácie $50-150 \text{ mg/l}$, zatiaľ čo vyššie koncentrácie vykazovali pokles hodnoty preskokového napäťa. Pre porovnanie nanočastic fulerénu dispergovanej v MO v tomto článku zlepšili hodnotu striedavého preskokového napäťa pri všetkých koncentráciách okrem najnižšej skúmanej 50 mg/l . Najvyššie zlepšenie okolo 21% bolo zistené pri koncentráciu 200 mg/l .

Khelifa a kol. [13] skúmali kombináciu SE MIDELEN 7131 s nanočasticami fulerénu v koncentráciach $0,1-0,5 \text{ g/L}$. Pri všetkých skúmaných koncentráciách došlo k zlepšeniu striedavého preskokového napäťa od $5,49\%$ pri najnižšej koncentrácií $0,1 \text{ g/L}$ do $12,67\%$ pri koncentrácií nanočastic $0,4 \text{ g/L}$ (optimálna koncentrácia).

II. POUŽITÉ MATERIÁLY

Základné kvapaliny použité na prípravu nanokvapalín v tomto experimente sú prírodný izolačný olej na báze esterov NE MIDELEN 1204 (repkový olej) a syntetický izolačný olej na báze esterov SE MIDELEN 7131. Fyzikálno-chemické vlastnosti nosnýchkvapalín sú uvedené v Tabuľke I..

TABUĽKA I
Fyzikálno-chemické vlastnosti základných kvapalín

Veličiny	MIDELEN 7131	MIDELEN 1204
Hustota pri 20°C (g/cm^3)	0,97	0,92
Viskozita pri 40°C (mm^2/s)	29	8
Bod tuhnutia ($^\circ\text{C}$)	-56	-31
Bod vzplanutia ($^\circ\text{C}$)	260	>315
Bod vznietenia ($^\circ\text{C}$)	316	>350
Číslo kyslosti (mg KOH/g)	<0,03 mg	0,04

Nanokvapaliny s nanočasticami fulerénu C_{60} boli vyrobené pomocou práškového fulerénu s čistotou 99,5% (Merck) bez akejkoľvek ďalšej úpravy. Prášok bol homogéne dispergovalý v základných olejoch pomocou ultrazvuku pri teplote 60°C počas 4 hodín. Pre každý olej boli pripravené tri vzorky s koncentráciou od 0,01%w/v do 0,03%w/v. Nanokvapaliny s nanočasticami fulerénu boli vyhotovené na ústave experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Koncentrácie jednotlivých vzoriek sú uvedené v Tabuľke II.

TABUĽKA II
Prehľad typov a koncentrácií testovaných nanokvapalin

Základná kvapalina	Nanočastice	Koncentrácia nanočastic v základnej kvapaline (w/V)
PE	-	-
PE	C_{60}	0,01%w/v
PE	C_{60}	0,02%w/v
PE	C_{60}	0,03%w/v
SE	-	-
SE	C_{60}	0,01%w/v
SE	C_{60}	0,02%w/v
SE	C_{60}	0,03%w/v

III. EXPERIMENTÁLNE METÓDY

Na meranie striedavého preskokového napäťia U_P izolačných kvapalín bol použitý prístroj BAUR Dieltest DTE s maximálnym skúšobným napäťom $U_{AC,max} = 100$ kV. Vzdialenosť medzi elektródami hubovitého tvaru počas merania sa udržiava na hodnote $s = 1$ mm ($\pm 0,025$ mm). Pri meraní bol zvolený nárast napäťia s krokom $\Delta U = 2,5$ kV/s. Meranie bolo opakované 30 krát s pauzou medzi meraniami $t = 2$ min.

IV. EXPERIMENTÁLNE VÝSLEDKY

Vyhodnotenie základných údajov merania bolo vykonané pomocou výpočtu percentuálneho podielu konkrétnej zmeny priemeru U_P skúmanej vzorky voči strednej hodnote U_P čistej základnej kvapaliny (v texte nižšie sa píše ako Zmena) a rozptylu.

Nech \bar{U}_{NK} a \bar{U}_{CK} označujú stredné hodnoty preskokového napäťia vzorky nanokvapaliny, respektívne čistej nosnej kvapaliny. Potom je percento zmeny U_P v dôsledku pridaných nanočastic

$$Zmena = (\bar{U}_{NK} - \bar{U}_{CK}) / \bar{U}_{CK} \cdot 100\%. \quad (1)$$

Kladná percentuálna zmena znamená zlepšenie (zvýšenie) U_P , negatívna znamená jej zníženie. Priemerná hodnota \bar{U}_P a štandardná odchýlka σ sú dané všeobecnými tvarmi.

V Tabuľke III sú výsledky merania striedavého preskokového napäťia.

TABUĽKA III
Výsledky merania striedavého preskokového napäťia

Základná kvapalina	Nanočastice	Koncentrácia nanočastic v základnej kvapaline (w/V)	Priemerná hodnota (kV)	Zmena (%)	Rozptyl ((kV) 2)
PE	-	-	32,52	-	19,161
PE	C_{60}	0,01%w/v	32,23	-9	8,651
PE	C_{60}	0,02%w/v	26,81	-21,3	16,957
PE	C_{60}	0,03%w/v	27,26	-19,3	21,558
SE	-	-	33,46	-	23,043
SE	C_{60}	0,01%w/v	36,14	8,01	9,742
SE	C_{60}	0,02%w/v	23,68	-41,3	29,047
SE	C_{60}	0,03%w/v	24,86	-34,59	21,320

U prírodného estera MDEL eN 1204 pridaním nanočastic došlo k zhoršeniu hodnôt preskokového napäťia U_P u všetkých vzoriek nanokvapalín, ktoré zdieľali rovnaký prírodný ester ako základnú kvapalinu. Vychádzajúc z priemernej hodnoty preskokových napätií \bar{U}_P možno pozorovať, že pri koncentrácií 0,01%w/v je zmena preskokového napäťia o -9% v porovnaní s čistým esterom MDEL eN 1204. Prírodný ester s 0,02%w/v koncentráciou fulerénu mal nižšie prierazné napätie o 21,3%, pričom táto koncentrácia spomedzi ostatných vykazovala najnižšiu hodnotu \bar{U}_P . Nanokvapalina s koncentráciou nanočastic 0,03%w/v dosiahla pokles \bar{U}_P o hodnotu 19,3% voči čistému prírodnému esteru. Najmenší rozptyl s hodnotou 8,651 (kV) 2 možno pozorovať u nanokvapaliny MDEL eN 1204 s 0,01%w/v koncentráciou nanočastic. Syntetický ester MDEL 7131 dosiahol vyššiu prieraznú pevnosť pridaním nanočastic pri 0,01%w/v koncentrácií fulerénu oproti čistému syntetickému esteru. Hodnota preskokového napäťia pri tejto koncentrácií C_{60} vzrástla o 8,01% v porovnaní s čistým SE MDEL 7131. Vzorky nanokvapalín s koncentráciami 0,02%w/v, resp. 0,03%w/v dosiahli zmenu -41,3%, resp. -34,59% preskokového napäťia v porovnaní s čistým syntetickým esterom. Najnižšiu hodnotu rozptylu 9,742 (kV) 2 dosiahla vzorka nanokvapaliny MDEL 7131 v 0,01%w/v koncentrácií C_{60} .

Spomedzi všetkých testovaných vzoriek nanokvapalín odolala vzorka SE MDEL 7131 s nanočasticami C_{60} v koncentrácií 0,01%w/v najvyššej hodnote aplikovaného striedavého napäťia. Syntetický ester MDEL 7131 vrátane nanočastic fulerénu v koncentrácií 0,02%w/v dosiahol zo všetkých testovaných vzoriek prírodného i syntetického estera najnižšie hodnoty preskokového napäťia.

Grafické závislosti uvedené na Obr. 1 znázorňujú ako sa hodnoty preskokového napäťia vyvíjali v priebehu merania. Namerané body krivky každej koncentrácie esterov boli fitované trendovou lineárnom priamkou, ktorej matematická rovnica je uvedená v legende. Trendová spojnica s minimálnou hodnotou smernice priamky naznačuje, že vývoj hodnôt preskokového napäťia má stabilný charakter. Vzhľadom na chybivosť fitovania je príklad estera MDEL eN 1204 s 0,03%w/v koncentráciou nanočastic C_{60} výnimkou. Malá hodnota smernice priamky v tomto prípade nedokázala potvrdiť zhodnosť porovnania so

štatistickým parametrom rozptylu. Hodnoty preskokového napäťia oscilovali nad resp. pod fitovacou priamkou v závere merania periodicky.

Smemica priamky trendovej spojnice, ktorej hodnota je spomedzi ostatných koncentrácií nanokvapalín maximálna udáva rastúci trend – zvyšovanie hodnôt preskokového napäťia s rastúcim počtom aplikovaných skúšok. V našom prípade sa jedná o vzorku syntetického estera MİDEL 7131 s 0,02%w/v koncentráciou nanočastic. U tejto vzorky je predpoklad, že s nárastom počtu preskokov budú hodnoty preskokového napäťia nanokvapaliny rást.

Porovnanie vývoja preskokov medzi koncentráciami prírodného estera MİDEL eN 1204 a syntetického estera MİDEL 7131 naznačuje, že syntetický ester pri koncentráciách nanočastic 0,02%w/v a 0,03%w/v zaznamenáva výrazný nárast preskokového napäťia vzhľadom na počet aplikácií napäťovými skúškami v porovnaní s totožnými koncentráciami nanočastic, avšak s inou základnou kvapalinou MİDEL eN 1204.

Grafické závislosti rovnakého typu boli spracované aj v publikácii od V. Timoshkina a kol. [14]. Experiment v tejto publikácii bol meraný v nádobe so sférickými elektródami a medzielektródovou vzdialenosťou 1 mm pre čistý syntetický ester MİDEL 7131. Vzájomným porovnaním možno konštatovať, že naša vzorka estera vykazuje s nárastom meracích pokusov postupný rast, pričom namerané údaje v publikácii kulminujú bez náznaku rastúceho trendu. Z tohto porovnania vyplýva, že pre všetky naše vzorky izolačných kvapalín má príaznivý vplyv ustálenie vzorky v nádobe s elektródovým systémom v rámci nárastu hodnôt preskokového napäťia.

V PE MİDEL eN 1204 a jeho nanokvapalinách dosiahol čistý ester maximálnu hodnotu U_p 43 kV. Najnižšiu hodnotu spomedzi vzoriek PE s nanočasticami fulerénu dosiahla nanokvapalina s koncentráciou 0,03%w/v a to 17 kV. Maximálnu hodnotu spomedzi nanokvapalín dosiahla vzorka s koncentráciou nanočastic C_{60} 0,01%w/v a to 37,4 kV. Čistý syntetický ester MİDEL 7131 dosiahol spomedzi vzoriek s touto základnou kvapalinou najvyššiu hodnotu 41,7 kV. Minimálna hodnota striedavého preskokového napäťia 14,9 kV bola nameraná na vzorku s koncentráciou nanočastic 0,03%w/v. Spomedzi nanokvapalín bola maximálna hodnota 40,4 kV dosiahnutá pri vzorke s koncentráciou nanočastic 0,01%w/v.

V. DISKUSIA A ZÁVER

Optimálna koncentrácia nanočastic v kvapaline je podľa tohto experimentu 0,01%w/v pre obe základné kvapaliny. V prípade SE sa jednalo o zlepšenie priemernej hodnoty striedavého preskokového napäťia o 8,01% v porovnaní s čistým olejom. Nanokvapalina s najnižšou koncentráciou v PE zhoršila svoju hodnotu U_p o 9% v porovnaní so základnou kvapalinou a rovnako aj zvyšné koncentrácie oboch esterov zhoršili svoje vlastnosti a negatívna zmena sa pohybovala až do 41,3% pri SE s nanočasticami fulerénu v koncentrácií 0,02%w/v. Maximálne hodnoty z jednotlivých meraní boli dosiahnuté čistými olejmi a to 43 kV v PE MİDEL eN 1204 a 41,7 kV v SE MİDEL 7131. Minimálne hodnoty boli namerané v nanokvapalinách oboch esterov s najvyššou koncentráciou 0,03%w/v a to 17 kV pre PE a 14,9 kV pre SE. Z tohto experimentu je zrejmé, že lepšie hodnoty striedavého preskokového napäťia sa dosahujú pri nižších koncentráciach nanočastic, čo môže byť spôsobené rozložením elektrického poľa v kvapaline ovplyvneného množstvom nanočastic ako nosičov náboja medzi elektródami. Pre určenie vhodných vzoriek na testovanie v praxi sú nutné ďalšie experimenty, zamerané na ďalšie

elektroizolačné vlastnosti ako impulzné preskokové napätie, alebo stratový činiteľ $tg\delta$.

POĎAKOVANIE

Táto práca bola podporená vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie v rámci projektu VEGA 2/0011/20 a Agentúrou na podporu vedy a výskumu v rámci projektu APVV 18/0160.

LITERATÚRA

- [1] RAFIQ, M. et al. Use of vegetable oils as transformer oils – a review. In Renewable and Sustainable Energy Reviews . 2015. Vol. 52, s. 308–324. .
- [2] RAFIQ, M. et al. Transformer oil-based nanofluid: The application of nanomaterials on thermal, electrical and physicochemical properties of liquid insulation-A review. In Ain Shams Engineering Journal . 2020. s. S2090447920301805. .
- [3] ROZGA, P. Properties of new environmentally friendly biodegradable insulating fluids for power transformers. In 1st Annual International Interdisciplinary Conference . 2013. .
- [4] ŠÁRPATAKY, M. et al. Dielectric Fluids for Power Transformers with Special Emphasis on Biodegradable Nanofluids. In Nanomaterials . 2021. Vol. 11, no. 11, s. 2885..
- [5] MONTERO ROMERO, A. et al. Dielectric Design of Ester-Filled Power Transformers: AC Stress Analysis. In IEEE Transactions on Power Delivery . 2022. Vol. 37, s. 2403–2412. .
- [6] VILLAROEL, R. et al. Moisture dynamics in natural-ester filled transformers. In International Journal of Electrical Power & Energy Systems . 2021. Vol. 124, s. 106172. .
- [7] RAFIQ, M. et al. The impacts of nanotechnology on the improvement of liquid insulation of transformers: Emerging trends and challenges. In Journal of Molecular Liquids . 2020. Vol. 302, s. 112482. .
- [8] AMIN, D. et al. Recent Progress and Challenges in Transformer Oil Nanofluid Development: A Review on Thermal and Electrical Properties. In IEEE Access . 2019. Vol. 7, s. 151422–151438. .
- [9] LV, Y.Z. et al. Recent progress in nanofluids based on transformer oil: preparation and electrical insulation properties. In IEEE Electrical Insulation Magazine . 2014. Vol. 30, no. 5, s. 23–32. .
- [10] PEREIRA, J.E. et al. The pressing need for green nanofluids: A review. In Journal of Environmental Chemical Engineering . 2022. Vol. 10, no. 3, s. 107940. .
- [11] SZCZEŚNIAK, D. - PRZYBYŁEK, P. Oxidation Stability of Natural Ester Modified by Means of Fullerene Nanoparticles. In Energies . 2021. Vol. 14, no. 2, s. 490. .
- [12] HUANG, Z. et al. Significantly Enhanced Electrical Performances of Eco-Friendly Dielectric Liquids for Harsh Conditions with Fullerene. In Nanomaterials . 2019. Vol. 9, no. 7, s. 989. .
- [13] KHELIFA, H. et al. AC Breakdown Voltage and Partial Discharge Activity in Synthetic Ester-Based Fullerene and Graphene Nanofluids. In IEEE Access . 2022. Vol. 10, s. 5620–5634. .
- [14] TIMOSHKIN, I.V. et al. Dielectric Properties of Diala D, MİDEL 7131 and THESO Insulating Liquids. In 2008 Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena . 2008. s. 622–625. .

ADRESY AUTOROV

Miloš Šárpataky, Technická Univerzita Košice, Katedra elektroenergetiky, Mäsiarska 74, Košice, SK 04210, Slovenská Republika, milos.sarpataky@tuke.sk

Juraj Kurimský, Technická Univerzita Košice, elektroenergetiky, Mäsiarska 74, Košice, SK 04210, Slovenská Republika, juraj.kurimsky@tuke.sk

Michal Rajnák, Technická Univerzita Košice, Katedra elektroenergetiky, Mäsiarska 74, Košice, SK 04210, Slovenská Republika, rajnak@saske.sk

Marek Adamčák, Technická Univerzita Košice, elektroenergetiky, Mäsiarska 74, Košice, SK 04210, Slovenská Republika, marek.adamcak.2@student.tuke.sk